

De Meente 13  
8121 EV Olst  
Postbus 19  
8120 AA Olst  
Tel: 0570-563838  
Fax: 0570-563348  
[www.oafholland.nl](http://www.oafholland.nl)

## OAF Grondverf snel

<b>Omschrijving:</b>	OAF Grondverf snel is een vochtregulerende grondverf op basis van urethanalkydhars. Deze grondverf biedt een uitstekende grondlaag voor zowel nieuw als bestaand houtwerk. Geschikt voor binnen en buiten. Toe te passen op bijv. kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, trappen, enz.	
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeer snel drogend</li><li>• Aromaarm</li><li>• Vochtregulerend</li><li>• Goede hechting</li><li>• Makkelijk te verwerken</li><li>• Goede schuurbaarheid</li></ul>	
<b>Toepassing:</b>	Deze grondverf biedt een uitstekende grondlaag voor zowel nieuw als bestaand houtwerk. Geschikt voor binnen en buiten. Toe te passen op bijv. kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, trappen, enz.	
<b>Kleuren:</b>	wit en grijs	
<b>Applicatie:</b>	kwast of roller	
<b>Verdunning:</b>	terpentine	
<b>Rendement m<sup>2</sup> / ltr (theoretisch)</b>	14,6 (afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode).	
<b>Rendement praktisch m<sup>2</sup> / ltr:</b>	9 - 14	
<b>Verwerkingstemp. (°C):</b>	+5 tot +30	
<b>RV maximaal (%):</b>	85	
<b>Droging:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stofdroog na (uur):</li><li>• Overschilderbaar na (uur):</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>8</li></ul>
<b>Vaste stof (vol. %):</b>	51	
<b>Dichtheid (kg/dm<sup>3</sup>)</b>	1,29	
<b>Glansgraad GU:</b>	mat	
<b>Viscositeit:</b>	240 sec. DIN CUP 4 bij 20°C.	
<b>Vlampunt (°C):</b>	> 38	
<b>Aanbevolen laagdikte (µm per laag):</b>	68 nat 35 droog	

De Meente 13  
8121 EV Olst  
Postbus 19  
8120 AA Olst  
Tel: 0570-563838  
Fax: 0570-563348  
[www.oafholland.nl](http://www.oafholland.nl)

### Systeemopbouw:

#### Nieuw werk (kaal hout):

1. Wanneer grenen hout wordt toegepast dan ontvetten met wasbenzine.
2. Schuren korrel 120 en stofvrij maken.
3. Gronden met OAF Grondverf snel
4. Eventueel plamuren.
5. Schuren korrel 120 en stofvrij maken.
6. Overgronden met OAF Grondverf snel.
7. Schuren korrel 150 en stofvrij maken.
8. Eventueel naden afkitten met OAF-ACRYL kit.
9. Aflakken met OAF Systeemverf.

#### Nieuw werk (reeds voorbehandeld met grondverf in de timmerindustrie):

1. Ontvetten.
2. Schuren korrel 150 en stofvrij maken.
3. Eventueel plamuren, bijschuren met korrel 150 en stofvrij maken.
4. Geplamuurde delen bijgronden met OAF Grondverf snel, schuren met korrel 150 en stofvrij maken.
5. Eventueel naden afkitten met OAF-ACRYL kit.
6. Aflakken met OAF Systeemverf.

#### Bestaand werk:

1. Alle loszittende en ondeugdelijke verflagen verwijderen d.m.v. afbijten, afbranden, fohnen of schuren. Ook loszittende en ondeugdelijke kit verwijderen.
2. Ontvetten.
3. Geheel schuren met korrel 80 en stofvrij maken.
4. Het kale hout gronden met OAF Grondverf snel.
5. Bijgewerkte delen schuren en stofvrij maken.
6. Overgronden met OAF Grondverf snel.
7. Schuren en stofvrij maken.
8. Eventueel naden afkitten met OAF-ACRYL kit.
9. Aflakken met OAF Systeemverf.

### Verpakking:

750 ml - 2,5 ltr

### Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden

### Veiligheid:

Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS).

### Uitgiftedatum:

15-11-2007