

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl

OAF Basis Grondlak

| | |
|--|---|
| Omschrijving: | OAF Basis Grondlak is een van DHZ-kwaliteit vochtregulerende grondverf op basis van alkydhars. Deze grondverf biedt een uitstekende grondlaag voor zowel nieuw als bestaand houtwerk. Geschikt voor binnen en buiten. Toe te passen op bijv. kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, trappen, enz. |
| Eigenschappen: | <ul style="list-style-type: none">• Goede dekking• Uitstekende vulling• Vochtregulerend• Goede hechting• Makkelijk te verwerken• Goede schuurbaarheid• Weervast; één laag kan maximaal een jaar overstaan. |
| Toepassing: | Deze grondverf biedt een uitstekende grondlaag voor zowel nieuw als bestaand houtwerk. Geschikt voor binnen en buiten. Toe te passen op bijv. kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, trappen, enz. |
| Kleuren: | wit, grijs en groen. Verder te verkrijgen in ca. 150.000 speciale kleuren, waaronder RAL-standaard, Ral-classic, eurotrend, NCS, landbouwkleuren en bijna alle kleuren van de bekende merken. |
| Applicatie: | kwast, roller of airless spuit |
| Verdunning: | terpentine |
| Rendement m² / ltr (theoretisch) | 16,3 (afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode). |
| Rendement praktisch m² / ltr: | 10 - 14 |
| Verwerkingstemp. (°C): | +5 tot +30 |
| RV maximaal (%): | 85 |
| Droging: | <ul style="list-style-type: none">• Stofdroog na (uur): 2,5• Overschilderbaar na (uur): 16 |
| Vaste stof (vol. %): | 57 |
| Dichtheid (kg/dm³) | 1,3 |
| Glansgraad GU: | mat |
| Viscositeit: | 240 sec. DIN CUP 4 bij 20°C. |
| Vlampunt (°C): | > 38 |

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl

Aanbevolen laagdikte 70 nat
(μm per laag): 40 droog

Systeemopbouw:

Nieuw werk (kaal hout):

1. Wanneer grenen hout wordt toegepast dan ontvetten met wasbenzine.
2. Schuren korrel 120 en stofvrij maken.
3. Gronden met OAF Basis Grondverf.
4. Eventueel plamuren.
5. Schuren korrel 120 en stofvrij maken.
6. Overgronden met OAF Basis Grondverf.
7. Schuren korrel 150 en stofvrij maken.
8. Eventueel naden afkitten met OAF-ACRYL kit.
9. Aflakken met OAF Systeemverf.

Nieuw werk (reeds voorbehandeld met grondverf in de timmerindustrie):

1. Ontvetten.
2. Schuren korrel 150 en stofvrij maken.
3. Eventueel plamuren, bijschuren met korrel 150 en stofvrij maken.
4. Geplamuurde delen bijgronden met OAF Basis Grondverf, schuren met korrel 150 en stofvrij maken.
5. Eventueel naden afkitten met OAF-ACRYL kit.
6. Aflakken met OAF Systeemverf.

Bestaand werk:

1. Alle loszittende en ondeugdelijke verflagen verwijderen d.m.v. afbijten, afbranden, fohnen of schuren. Ook loszittende en ondeugdelijke kit verwijderen.
2. Ontvetten.
3. Geheel schuren met korrel 80 en stofvrij maken.
4. Het kale hout gronden met OAF Basis Grondverf.
5. Bijgewerkte delen schuren en stofvrij maken.
6. Overgronden met OAF Basis Grondverf.
7. Schuren en stofvrij maken.
8. Eventueel naden afkitten met OAF-ACRYL kit.
9. Aflakken met OAF Systeemverf.

Verpakking: 750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr - 20 ltr

Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden

Veiligheid: Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS).

Uitgiftedatum: 15-11-2007