

De Meente 13  
8121 EV Olst  
Postbus 19  
8120 AA Olst  
Tel: 0570-563838  
Fax: 0570-563348  
[www.oafholland.nl](http://www.oafholland.nl)

## OAF Universeelprimer

- Omschrijving:** OAF Universeelprimer is op basis van een mix van hoogwaardige gemodificeerde kunstharsen. Door zijn speciale samenstelling geeft dit product een zeer goede hechting op vrijwel alle ondergronden.  
Na uitharding bevat deze verf geen schadelijke stoffen voor mens, dier en milieu.
- Eigenschappen:**
- Goede hechting op vrijwel alle ondergronden.
  - Snelle droging
  - Slag en stootvast
  - Uitstekende schuurbaarheid
- Toepassing:** OAF Universeelprimer is zowel binnen als buiten te gebruiken op ijzer, staal, verzinkt staal, zink, aluminium, hout, kunststof, steen, pleisterlagen etc.
- Kleuren:** Verkrijgbaar in de volgende 3 standaard kleuren:
- wit
  - licht grijs
  - roodbruin
- Glansgraad:** mat
- Verwerkingsadvies:** Ondergrond moet goed schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende verflagen verwijderen, evenals roest en walshuid d.m.v. handontroesten of zandstralen. Oude intact zijnde verflagen schuren. Hard kunststof met fijn schuurpapier aanschuren. Zink en verzinkt staal eerst grondig reinigen en ontvetten.
- Applicatie:** Kwast, roller, airless of airmix spuit.
- Verdunning:** OAF Terpentine (white spirit). Hiermee kan ook het gereedschap worden gereinigd.
- Verbruik:** ca. 12 - 14 m<sup>2</sup> per liter (afhankelijk van de ondergrond, laagdikte en verwerkingsmethode).
- Droging:** stofdroog in ca. 2 uur. Overschilderbaar na ca. 16 uur. (zeer afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheidsgraad, laagdikte en ventilatie).
- Dichtheid (sg):** 0,92 – 1,15 (afhankelijk van de kleur).
- Verpakking:** 1 ltr - 5 ltr - 20 ltr - 200 ltr - 1000 ltr.
- Houdbaarheid:** In originele goed gesloten verpakking kan deze verf voor jaren bewaard worden.
- Veiligheid:** hiervoor verwijzen wij u naar ons productveiligheidsblad (MSDS).
- Laatste herziening:** 24-11-2008