

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl

OAF Hardlak zijdeglans

Omschrijving:	Hardlak Zijdeglans is een universele blanke ééncomponent urethan-alkyd gemodificeerde lak.
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none">• Kras-, stoot-, en slijtvast.• Bestand tegen mechanische en chemische invloeden.• Makkelijk te verwerken.• Goede vulling.• Makkelijk schoon te maken.
Toepassing:	Voor het afwerken van parketvloeren, meubelen, wandbetimmeringen, tafels, deuren, enz. voor binnen.
Verwerkingsadvies:	Ondergrond goed schoon-, droog- en stof- en vetvrij maken, goed schuren en 3 keer aflakken. Tussen de lagen door ook schuren. Voor gebruik goed roeren. 1 ^o laag ca 5 - 10% verdunnen.
Kleur:	blank
Applicatie:	Kwasr, roller of spuitapparatuur.
Verdunning:	Terpentine, bij spuitapplicatie wasbenzine.
Verbruik:	10 - 14 m ² per liter (afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode).
Verwerkingscondities:	+5 tot +30 °C
Droging:	<ul style="list-style-type: none">• Stofdroog na (uur): 4• Overschilderbaar na (uur): 16
Vaste stof (vol. %):	ca. 51
Dichtheid (kg/dm³):	0,9
Glansgraad:	n.b. / zijdeglans
Viscositeit:	110 sec. DIN CUP 4 bij 20°C.
Vlampunt (°C):	> 38
Aanbevolen laagdikte (µm per laag):	60 nat 30 droog
Aantal lagen:	minimaal 3 bij nieuw werk, onderhoud 1 à 2.
Verpakking:	750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr
Onderhoudstermijn	n.v.t.
Houdbaarheid:	12 maanden

Productinformatieblad

O.A.F. Holland B.V.

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl

Veiligheid: Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS).

Uitgiftedatum: 16-10-2007

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.