

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl

OAF Jachtlak

Omschrijving:	Jachtlak is een blanke, goed doorhardende, slijtvaste lak met een grote bestendigheid tegen zout-, brak- en zoetwater.
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none">• Slijt- en krasvast.• UV-bestendig.• Bestand tegen zuren en basen.• Makkelijk te verwerken.• Voorzien van UV-absorber.
Toepassing:	Toe te passen op bijv. houtwerk op boten/schepen, tuinmeubelen, deuren, kozijnen, enz. Voor binnen en buiten.
Verwerkingsadvies:	Ondergrond droog, stof-, en vetvrij maken (eventueel slecht hechtende delen verwijderen en kale plekken voorlakken), daarna schuren. 1 ^e en 2 ^e laag ca. 5% verdunnen, 3 ^e en 4 ^e laag onverdund aanbrengen.
Kleur:	Blank
Applicatie:	Kwast, roller of spuit.
Verdunning:	Terpentine, bij spuitapplicatie wasbenzine.
Verbruik:	10 m ² tot 14 m ² afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode.
Verwerkingscondities:	+5 tot +30 °C
Droging:	<ul style="list-style-type: none">• Stofdroog na (uur): 4• Overschilderbaar na (uur): 16
Vaste stof (vol. %):	ca. 52
Dichtheid (kg/dm³):	0,88
Glansgraad:	Hoogglans 70 GU (60°).
Viscositeit:	110 sec. DIN CUP 4 bij 20°C.
Vlampunt (°C):	> 38
Aanbevolen laagdikte (µm per laag):	ca. 60 nat ca. 30 droog
Aantal lagen:	minimaal 4
Verpakking:	750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr
Onderhoudstermijn	2 - 3 jaar (afhankelijk van de omstandigheden).
Houdbaarheid:	minimaal 24 maanden

Productinformatieblad

O.A.F. Holland B.V.

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl

Veiligheid: Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS).

Uitgiftedatum: 16-10-2007

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.