

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl

OAF Systeemverf

Omschrijving:	Systeemverf is een vochtregulerende, duurzame en uitstekend dekkende verf voor binnen en buiten toepassingen op alkyd basis. Met dit 1-pot-systeem kunt u gronden, overgronden en aflakken met dezelfde verf.
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none">• Gemakkelijk verwerkbaar• Goede vochtregulering• Hoge elasticiteit• Goede buitenduurzaamheid
Toepassing:	Op geveltimmerwerk; o.a. als 1-pot-systeem, voor zowel nieuwbouw als onderhoudswerk. Ook op bestaand traditioneel schilderwerk (na reinigen en schuren).
Kleuren:	Verkrijgbaar in de volgende 11 standaard kleuren (alleen te verkrijgen in 750 ml en 2,5 ltr verpakking): <ul style="list-style-type: none">• Wit• Crème-wit• Zandsteengeel• Okergeel• Engelsrood• Geldersblauw• Antiekbruin• Boerengroen• Dennengroen• Grachtengroen• Mosgroen. <p>Verder te verkrijgen in ca. 150.000 speciale kleuren, waaronder RAL-standaard, Ral-classic, eurotrend, NCS, landbouwkleuren en bijna alle kleuren van de bekende merken.</p>
Applicatie:	Kwast, roller of spuit.
Verdunning:	Terpentine, bij spuitapplicatie wasbenzine.
Verbruik:	10 m ² tot 14 m ² per liter (afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode).
Verwerkingstemp. (°C):	+5 tot +30
RV maximaal (%):	85
Droging:	<ul style="list-style-type: none">• Stofdroog na (uur): 5• Overschilderbaar na (uur): 16
Vaste stof (vol. %):	Ca. 50
Dichtheid (kg/dm³):	0,95 - 1,25 afhankelijk van de kleur.
Glansgraad GU:	Halfglans, ca. 60 GU

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl

Viscositeit: 240 sec. DIN CUP 4 bij 20°C.

Vlampunt (°C): > 38

**Aanbevolen laagdikte
(µm per laag):** 60 nat
30 droog

Systeempbouw: Nieuw werk (kaal hout):

1. Wanneer grenen hout wordt toegepast dan ontvetten met wasbenzine.
2. Schuren korrel 120 en stofvrij maken.
3. Gronden met OAF Systeemverf, OAF (watergedragen) Grondverf of OAF Basis Grondverf.
4. Eventueel plamuren.
5. Schuren korrel 120 en stofvrij maken.
6. Overgronden met OAF Systeemverf, OAF (watergedragen) Grondverf of OAF Basis Grondverf.
7. Schuren korrel 150 en stofvrij maken.
8. Eventueel naden afkitten met OAF-ACRYL kit.
9. Aflakken met OAF Systeemverf.

Nieuw werk (reeds voorbehandeld met grondverf in de timmerindustrie):

1. Ontvetten.
2. Schuren korrel 150 en stofvrij maken.
3. Eventueel plamuren, bijschuren met korrel 150 en stofvrij maken.
4. Geplamuurde delen bijgronden met OAF Systeemverf, OAF (watergedragen) Grondverf of OAF Basis Grondverf, schuren met korrel 150 en stofvrij maken.
5. Eventueel naden afkitten met OAF-ACRYL kit.
6. Aflakken met OAF Systeemverf.

Bestaand werk:

1. Alle loszittende en ondeugdelijke verflagen verwijderen d.m.v. afbijten, afbranden, fohnen of schuren. Ook loszittende en ondeugdelijke kit verwijderen.
2. Ontvetten.
3. Geheel schuren met korrel 80 en stofvrij maken.
4. Het kale hout gronden met OAF Systeemverf, OAF (watergedragen) Grondverf of OAF Basis Grondverf.
5. Bijgewerkte delen schuren en stofvrij maken.
6. Overgronden met OAF Systeemverf, OAF (watergedragen) Grondverf of OAF Basis Grondverf.
7. Schuren en stofvrij maken.
8. Eventueel naden afkitten met OAF-ACRYL kit.
9. Aflakken met OAF Systeemverf.

Verpakking: 750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr - 20 ltr

Onderhoudstermijn 4 - 5 jaar (afhankelijk van de omstandigheden).

Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden

Veiligheid: Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS).

Productinformatieblad

O.A.F. Holland B.V.

Uitgiftedatum: 18-10-2007

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl