

De Meente 13  
8121 EV Olst  
Postbus 19  
8120 AA Olst  
Tel: 0570-563838  
Fax: 0570-563348  
[www.oafholland.nl](http://www.oafholland.nl)

## OAF Polycoat (vloercoating / betonverf)

<b>Omschrijving:</b>	Kras-, stoot-, en slijtvaste lak op basis van urethan-alkyd hars.
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kras-, stoot-, en slijtvast.</li><li>• Bestand tegen zwakke zuren, logen, basische stoffen en smeerolie.</li><li>• Goede glans en kleurbehoud.</li><li>• 1 komponent.</li></ul>
<b>Toepassing:</b>	Toe te passen op beton en steenachtige ondergronden, kan tevens gebruikt worden op hout wanneer er slijtvastheid gewenst is. Voor binnen en buiten. Bij uitstek geschikt voor garagevloeren, vloeren en muren in hondenkennels, melkstallen, enz.
<b>Kleuren:</b>	Verkrijgbaar in de volgende 7 standaard kleuren: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ral 1018 (geel)</li><li>• Ral 3002 (rood)</li><li>• Ral 5010 (blauw)</li><li>• Ral 7035 (lichtgrijs)</li><li>• Ral 7040 (grijs)</li><li>• Ral 9005 (zwart)</li><li>• Ral 9010 (wit)</li></ul> <p>Verder te verkrijgen in ca. 150.000 speciale kleuren, waaronder RAL-standaard, Ral-classic, eurotrend, NCS, landbouwkleuren en bijna alle kleuren van de bekende merken.</p>
<b>Applicatie:</b>	Kwast, roller of spuit.
<b>Verdunning:</b>	Terpentine, bij spuitapplicatie wasbenzine.
<b>Verbruik:</b>	10 - 14 m <sup>2</sup> per liter afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode.
<b>Verwerkingstemp. (°C):</b>	+5 tot +30
<b>RV (%):</b>	Max. 85
<b>Droging:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stofdroog na (uur): 4</li><li>• Overschilderbaar na (uur): 16</li></ul>
<b>Vaste stof (vol. %):</b>	ca. 50%
<b>Dichtheid (kg/dm<sup>3</sup>):</b>	0,90 tot 1,12 afhankelijk van de kleur
<b>Glansgraad:</b>	70 GU
<b>Viscositeit:</b>	ca. 210 sec. DIN CUP 4 bij 20°C.
<b>Vlampunt (°C):</b>	>38
<b>Aanbevolen laagdikte</b>	60 nat

De Meente 13  
8121 EV Olst  
Postbus 19  
8120 AA Olst  
Tel: 0570-563838  
Fax: 0570-563348  
[www.oafholland.nl](http://www.oafholland.nl)

**(µm per laag):** 30 droog

**Systeembouw:** **Betonvloeren (onbehandeld, al dan niet afgevlinderd):**  
Totaal 3 lagen aanbrengen. Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. 1<sup>e</sup> laag circa 10 - 20 % verdunnen. 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> laag eventueel tot 5% verdunnen.

**Muren:**

Totaal 2 lagen aanbrengen. Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Eventueel 1<sup>e</sup> laag tot 10% verdunnen (afhankelijk van de ondergrond). 2<sup>e</sup> laag eventueel tot 5% verdunnen.

Bij twijfel over de verwerking advies inwinnen bij O.A.F. Holland BV

**Verpakking:** 1 ltr - 2,5 ltr - 5 ltr - 20 ltr.

**Houdbaarheid:** Minimaal 12 maanden

**Veiligheid:** Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS).

**Uitgiftedatum:** 28-11-2007

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.