

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl

OAF Hittebestendige coating

Omschrijving: OAF hittebestendige coating is een hittebestendige lak (tot 450°C) met goede corrosiebeschermende eigenschappen.

Toepassing: OAF hittebestendige coating is geschikt voor metalen ondergronden, zoals openhaarden, vuurschermen, barbecues, kachelpijpen, motorblokken, radiatoren, uitlaten, etc.

Gebruiksaanwijzing: Systeemadvies:
1. OAF Hittebestendige zinkstoflak (1 à 2 lagen).
2. OAF Hittebestendige lak

OAF hittebestendige lak is bestand tegen benzine en olie.
Wanneer het systeem in combinatie met OAF hittebestendige zinkstof coating wordt toegepast, wordt een betere corrosie bescherming bereikt.

De laagdikte van het complete systeem mag niet meer bedragen dan 120 micron.

OAF Hittebestendige lak kan ook zonder zinkstoflak worden aangebracht. De temperatuurbelastbaarheid ligt dan op maximaal 600°C

Kleur: Antraciet zwart

Glansgraad: mat

Applicatie: Airless, airmix spuit of compressor spuit.

	verwerkings viscositeit	verduunnings advies	spuitdruk (bar)	Nozzle (mm)
Airless	onverdund	---	90 - 100	0,23 - 30
Airmix	onverdund	---	70 - 80	0,23 - 30
Compressor spuit	25 - 30 sec.	5 - 10%	3 - 4	1,30 - 1,80
Compressor spuit HVLP	25 - 30 sec.	5 - 10%	2 - 2,5	1,30 - 1,80

Droging: Kleefvrij na 12 - 24 uur (bij een temp. Van 23°C en een luchtvochtigheidsgraad van ca. 50%

Na 1 tot 2 uur temperatuurbelasting van 200 tot 300°C, wordt een de volledige mechanische bestandheid en corrosiebescherming bereikt.

Verbruik: 160 - 180 gram/m².

**Verwerkingstemp.
(°C):** Minimaal +8

Dichtheid (kg/dm³) 1,45

Viscositeit: Ca.75 - 85 sec (DIN cup 4, 23°C).

Vlampunt (°C): 26

Productinformatieblad

O.A.F. Holland B.V.

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl

Verpakking:	10 ltr en 30 kg blikken
Houdbaarheid:	In originele goed gesloten verpakking en koel bewaard, minimaal 6 maanden.
Veiligheid:	Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS).
Uitgiftedatum:	01-07-2008