

De Meente 13  
8121 EV Olst  
Postbus 19  
8120 AA Olst  
Tel: 0570-563838  
Fax: 0570-563348  
[www.oafholland.nl](http://www.oafholland.nl)

## OAF Metaalverf

<b>Omschrijving:</b>	Kras-, stoot-, en slijtvaste lak op basis van urethan-alkyd hars.
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Goede buitenduurzaamheid.</li><li>• Roestwerend.</li><li>• Kras-, stoot- en slijtvast.</li><li>• Goede glans en kleurbehoud.</li></ul>
<b>Toepassing:</b>	Geschikt voor bijna alle metalen. Toe te passen op bijv. machines, industrieproducten, staalconstructies, laadkleppen, containers, vrachtwagen, landbouwvoertuigen, enz.
<b>Kleuren:</b>	Verkrijgbaar in de volgende 8 standaard kleuren: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ral 1018 (geel)</li><li>- Ral 3002 (rood)</li><li>- Ral 5010 (blauw)</li><li>- Ral 6005 (groen)</li><li>- Ral 7035 (licht grijs)</li><li>- Ral 7040 (grijs)</li><li>- Ral 9005 (zwart)</li><li>- Ral 9010 (wit)</li></ul> <p>Verder te verkrijgen in ca. 150.000 speciale kleuren, waaronder RAL-standaard, Ral-classic, eurotrend, NCS, landbouwkleuren en bijna alle kleuren van de bekende merken.</p>
<b>Applicatie:</b>	Kwast, roller of spuit.
<b>Verdunning:</b>	Terpentine, bij spuitapplicatie wasbenzine.
<b>Verbruik:</b>	10 - 14 m <sup>2</sup> per liter afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode.
<b>Verwerkingstemp. (°C):</b>	+5 tot +30
<b>RV (%):</b>	Max. 85
<b>Droging:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stofdroog na (uur): 4</li><li>• Overschilderbaar na (uur): 16</li></ul>
<b>Vaste stof (vol. %):</b>	ca. 50%
<b>Dichtheid (kg/dm<sup>3</sup>):</b>	0,90 tot 1,12 afhankelijk van de kleur
<b>Glansgraad:</b>	70 GU
<b>Viscositeit:</b>	ca. 210 sec. DIN CUP 4 bij 20°C.
<b>Vlampunt (°C):</b>	>38
<b>Aanbevolen laagdikte (µm per laag):</b>	60 nat 30 droog

De Meente 13  
8121 EV Olst  
Postbus 19  
8120 AA Olst  
Tel: 0570-563838  
Fax: 0570-563348  
[www.oafholland.nl](http://www.oafholland.nl)

### Systeemopbouw:

#### Nieuw werk:

1. Ontvetten.
2. Eventueel ontroesten en walshuid verwijderen.
3. Schuren met korrel 80 - 120.
4. 2 x behandelen met OAF IJzermanie, OAF Oranjemenie, OAF Universeelprimer of OAF Zinkcompound.
5. Licht opschuren met korrel 120 - 180.
6. 1 x behandelen met OAF IJzermanie, of OAF Universeelprimer. (In een kleur zodat de volgende laag goed dekkend is).
7. Licht opschuren met korrel 120 - 180.
8. 1 x aflakken met OAF Metaalverf.

#### Bestaand werk:

1. Alle loszittende en ondeudelijke verflagen verwijderen.
2. Ontvetten.
3. Ontroesten.
4. Geheel schuren met korrel 80 - 120.
5. Kale plekken 2 x behandelen met OAF IJzermanie, OAF Oranjemenie, OAF Universeelprimer of OAF Zinkcompound.
6. Behandelde plekken licht schuren met korrel 120 - 180.
7. Alles 1 x behandelen met OAF IJzermanie of OAF Universeelprimer.
8. Alles licht schuren met korrel 120 - 180.
9. 1 x geheel aflakken met OAF Metaalverf.

### Verpakking:

1 ltr - 2,5 ltr - 5 ltr - 20 ltr.

### Onderhoudstermijn

6 jaar (afhankelijk van de omstandigheden).

### Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden

### Veiligheid:

Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS).

### Uitgiftedatum:

17-10-2007

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.