

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl

OAF Aluminiumverf

Omschrijving:	OAF Aluminiumverf is een dekkende verf op basis van gemodificeerde alkydhars, gepigmenteerd met een leafing aluminium.	
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none">• Grote corrosiebestandheid• Uitstekend isolerend• Door structuur aluminium uitstekend bestand tegen ultraviolet licht• Sneldrogend	
Toepassing:	Als laatste laag in een corrosiewerend verfsysteem op alkydharsbasis op staal; tevens als roestwerende grondlaag op staal te gebruiken. Ook als isolator tegen nicotine en opgedroogde vochtplekken te gebruiken op muren en plafonds die nadien behandeld worden met muurverf.	
Kleuren:	Aluminium	
Applicatie:	Kwast, roller of spuit	
Verdunning:	Terpentine	
Verbruik theor. (m²):	15	
Verbruik prak. (m²):	9 - 13 (afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode).	
Verwerkingstemp. (°C):	+5 tot +35	
RV maximaal (%):	85	
Droging:	<ul style="list-style-type: none">• Stofdroog na (uur): 1,5• Overschilderbaar na (uur): 16	
Vaste stof (vol. %):	45	
Dichtheid (kg/dm³):	1,01	
Viscositeit:	30 sec. DIN CUP 6 bij 20°C.	
Vlampunt (°C):	> 38	
Aanbevolen laagdikte (µm per laag):	66 nat 30 droog	
Systeemopbouw:	Nieuw werk: <ol style="list-style-type: none">1. Ontvetten.2. Eventueel ontroesten en walshuid verwijderen.3. Schuren met korrel 80 - 120.4. 2 x behandelen met OAF IJzermenie, OAF Oranjemenie, OAF Universeelprimer of	

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl

OAF Zinkcompound.

5. Licht opschuren met korrel 120 - 180.
6. 1 x behandelen met OAF IJzermerie, of OAF Universeelprimer. (In een kleur zodat de volgende laag goed dekkend is).
7. Licht opschuren met korrel 120 - 180.
8. 1 x aflakken met OAF Aluminiumverf.

Bestaand werk:

1. Alle loszittende en ondeudelijke verflagen verwijderen.
2. Ontvetten.
3. Ontroesten.
4. Geheel schuren met korrel 80 - 120.
5. Kale plekken 2 x behandelen met OAF IJzermerie, OAF Oranjemerie, OAF Universeelprimer of OAF Zinkcompound.
6. Behandelde plekken licht schuren met korrel 120 - 180.
7. Alles 1 x behandelen met OAF IJzermerie of OAF Universeelprimer.
8. Alles licht schuren met korrel 120 - 180.
9. 1 x geheel aflakken met OAF Aluminiumverf.

Verpakking:	750 ml
Houdbaarheid:	Minimaal 2 jaar
Veiligheid:	Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS).
Uitgiftedatum:	19-11-2007