

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl

OAF Hardwasolie (vloerolie)

Omschrijving:	OAF Hardwasolie is een professionele vochtregulerende, kleurloze, zijdematte was/olie voor alle parket en andere houten vloerdelen. Op basis van plantaardige oliën, carnaubawax, candelillawax en paraffines.
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none">• Slijtvast• Waterafstotend• Zijdeglanzend• Veilig bij contact met levensmiddelen• Bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, melk etc.
Toepassing:	Voor bescherming en verfraaiing van parket en andere houten vloerdelen
Kleuren:	blank
Applicatie:	kwast, roller of trekker
Verdunning:	niet verdunnen
Verbruik:	15 m ² - 18 m ² per liter (afhankelijk van de ondergrond).
Verwerkingstemp. (°C):	+5 tot +30
RV maximaal (%):	85
Droging:	<ul style="list-style-type: none">• Stofdroog na (uur): 3• Overschilderbaar na (uur): 16
Vaste stof (vol. %):	49
Dichtheid (kg/dm³):	0,886
Viscositeit:	21 sec. DIN CUP 6 bij 20 ^o C.
Vlampunt (°C):	> 38
Systeemopbouw:	Nieuw werk (kaal hout): <ol style="list-style-type: none">1. Vloer dient droog en schoon te zijn. Wanneer grenen hout wordt toegepast dan ontvetten met wasbenzine. Vloer niet met water afnemen!2. schuren3. 1 laag dun aanbrengen, 30 minuten laten intrekken en uitpoetsen met een pluisvrije doek of met een parketboenmachine.4. na 16 uur drogen nr. 3 herhalen.5. na 16 uur drogen nr. 3 herhalen. Bestand werk: <ol style="list-style-type: none">1. Het te behandelen oppervlak dient droog, vrij van vet, stofverontreiniging en oude waslagen te zijn. De vloer niet met water afnemen!

De Meente 13

8121 EV Olst

Postbus 19

8120 AA Olst

Tel: 0570-563838

Fax: 0570-563348

www.oafholland.nl

2. schuren
3. 1 laag dun aanbrengen, 30 minuten laten intrekken en uitpoetsen met een pluisvlie doek of met een parketboenmachine.
4. na 16 uur drogen nr. 3 herhalen.
5. na 16 uur drogen nr. 3 herhalen.

Verpakking:	750 ml - 2,5 ltr
Onderhoudstermijn	3 tot 5 jaar (afhankelijk van de omstandigheden).
Houdbaarheid:	minimaal 12 maanden
Veiligheid:	Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS).
Uitgiftedatum:	19-12-2007